BUILDING TRUST

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Sikalastic® -022 W Plus

ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ПОЛИМЕРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА ПОД ПЛИТОЧНУЮ ОБЛИЦОВКУ

ОПИСАНИЕ

Sikalastic® -022 W Plus высокоэластичная быстросохнуюшая, не содержащая растворителей, однокомпонентная, бесшовная, готовая к применению гидроизоляционная мембрана для герметизации стен и полов перед созданием плиточной облицовки на стенах и полах во влажных помещениях, в том числе с подогревом.

НАЗНАЧЕНИЕ

Sikalastic® -022 W Plus предназначен для гидроизоляции влажных помещений, таких как:

- Ванные комнаты
- Санузлы
- Кухни
- Прачечные
- Душевые с трапами в полу.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесшовная
- Часть системы, включающей гидроизоляционную ленту Sika® SealTape/ Sealing Tape, плиточные клеи и затирку
- Однокомпонентная
- Готовая к применению
- Не содержит растворителей
- Быстросохнущая, укладка плитки через 8 часов
- Эластичная
- Применяется по различным основаниям: бетон, цементные штукатурки, гипсовые плиты, гипсовые штукатурки, гипсовые блоки, сухие стяжки, старые керамические покрытия, ГКЛ, ГВЛ и др.

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Химическая основа	полимерная дисперсия на водной основе
Упаковка	пластиковое ведро 4,5 кг
Внешний вид/цвет	пастообразная масса серого цвета
Срок годности	12 месяцев с даты производства
Условия хранения	Хранить в невскрытой и неповреждённой заводской упаковке, в сухих условиях, при температуре от +5 до +30 °C. Беречь от прямых солнечных лучей, не замораживать.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Плотность при температуре	1,40-1,55 г/мл
Время высыхания до степени 3, не более	6 часов
Паропроницаемость, не более	0,003 мг/м·ч·Па

Толщина покрытия (два слоя), не менее	0,35 мм
Сопротивление паропроницанию при толщине покрытия 1-2 мм	0,9–2,5 м²·ч·Па/мг
Водонепроницаемость при давлении 0,001 МПа	24-72
Удлинение при разрыве	40-60 %

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

состав системы	Sikalastic®-022 W Plus является частью системы для гидроизоляции влажных помещений:
	Подготовка поверхности
	грунтовочный состав — Sika® Primer Pro
	Аксессуары для гидроизоляции углов, примыканий и выводов коммуникаций
	гидроизоляционная лента — Sika® SealTape S
	внутренний угол — Sika® Sealing Tape S Inside Corner
	наружный угол — Sika® Sealing Tape S Outside Corner
	настенная манжета — Sika® Sealing Tape S Wall Patch
	напольная манжета — Sika® Sealing Tape S Floor Patch
	Гидроизоляционная мембрана
	гидроизоляция — Sikalastic® -022 W Plus
	Плиточная облицовка, затирка, санитарный герметик
	плиточный клей C1 TE — SikaCeram® Universal
	плиточный клей C2 TE — SikaCeram® PRO
	плиточный клей C2 TE S1 — SikaCeram® Elastic
	эпоксидная затирка — SikaCeram® - 815 EG
	силиконовый герметик — Sikasil® C

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Расход (два слоя), не менее	0,5 кг/м²
Температура воздуха	От +5 до +25 °C
Температура основания	От +5 до +25 °C
Время межслойной сушки, не менее	4-6 часов
Время сушки перед укладкой плитки, не менее	8-12 часов
Максимальная относительная влажность воздуха	65 %

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все данные, приведённые в этом техническом описании, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

При работе с материалом необходимо использовать средства индивидуальной защиты (резиновые перчатки, очки). Рекомендации и требования по безопасному обращению, хранению и утилизации химических товаров приводятся в последней версии паспорта безопасности материала, в котором содержатся физические, экологические, токсикологические и прочие данные, имеющие отношение к безопасности данного продукта.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

КАЧЕСТВО ОСНОВАНИЯ

Поверхность должна быть чистая, сухая, очищена от слабодержащихся частиц таких как пыль, грязь, масло, цементное молочко, старые покрытия и следы прочей обработки, способной снизить адгезию.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Участки со следами обработки посторонними материалами или полимерными покрытиями необходимо удалить механически, после чего отремонтировать при помощи подходящих составов.
Основаниям из гипсовых штукатурок следует предварительно придать шероховатость.
Пыль и слабодержащиеся частицы необходимо полностью удалить при помощи пылесоса.
Основания на минеральной или гипсовой основе следует предварительно обработать с помощью грунтовки **Sika® Primer Pro**. Для сильновпитывающих поверхностей грунтование необходимо повторить. К нанесению гидроизоляционного раствора можно приступать не ранее чем через 2-6 часов после нанесения последнего слоя грунтовки (в зависимости от температуры в помещении).

ПЕРЕМЕШИВАНИЕ

Перед работой гидроизоляцию Sikalastic® -022 W Plus необходимо тщательно перемешать вручную или дрелью с насадкой.

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ / ИНСТРУМЕНТЫ

Гидроизоляционную мастику можно наносить валиком с коротким ворсом, кистью, шпателем на подготовленные поверхности стен и полов таким образом, чтобы не было пропусков. Стыки горизонтальных (пол - стена) или вертикальных (стена - стена) поверхностей следует дополнительно усилить гидроизоляционной лентой Sika® SealTape S или Sika® Sealing Tape F, приклеив ее на свеженанесенную гидроизоляционную мембрану Sikalastic® -022 W Plus. Нанесите материал сплошным слоем без пропусков, не ранее чем через 4-6 часов после создания первого слоя, нанесите второй слой. К укладке плитки можно приступать не ранее чем через 8-12 часов после нанесения последнего слоя.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Инструмент и оборудование необходимо очистить сразу после использования при помощи воды. Затвердевший материал удаляется только механически.

.

МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание, предназначенное для вашей страны.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika®, приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения при условии правильного хранения, обращения и применения материала в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правовых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании ка-

ких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала для конкретного продукта, экземпляры которой могут быть высланы по запросу.

Certified Quality System
ISO 9001/EN 29001
since 1986

ООО «Зика»
141733, г. Лобня, ул. Гагарина, д. 14
Тел.: +7 (495) 5 777 333
Факс. +7 (495) 5 777 331
www.sikahome.ru